

## ÖZELLİKLER

- İçerdiği sedef pigmentler, parlaklık ve ışıltı efekti verir. Işıktaki ve gölgede farklı görüntüler oluşturur.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Farklı desen uygulamalarına olanak verir.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## KULLANIM ALANLARI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.
- Astar uygulaması kuruduktan sonra zemine istenilen renkteki ipek mat boya (Aquaplas) % 10-15 oranında su ile inceltilerek 2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.

## UYGULAMA TALİMATI

- **ARISTA** uygulama öncesi homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.
- **ARISTA**, pösteki rulo veya yassı fırça ile seçilen renkte yüzeye homojen bir şekilde uygulanır, ardından istenilen desene uygun seçilmiş efekt verici tampon ile desenler oluşturulur. Geniş alanlarda yapılan uygulamalar 2 kişi ile yapılmalıdır. 1 kişi ürünü rulo ile uygularken diğer kişinin kuruma başlamadan tamponla efekt vermesi önerilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,06±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	102-108
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	43±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	43
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Arista Renk Kartelası-Tinting Sistemde Renklendirilir
<b>TEORİK TÜKETİM * (ml/m<sup>2</sup>)</b> (Tek katta)	95 - 140
<b>Kaplama Gücü (m<sup>2</sup>/L)</b>	7,0 - 10,5
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 2-3 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	1 L / 2,5 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.