

## ÖZELLİKLER

- Ürün uygulandığı yüzeye mermer efekti görüntüsü verir.
- Yüksek parlaklığından dolayı renkler canlı ve ışıltılıdır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## KULLANIM ALANLARI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DECOSTUCCO** iyice karıştırılır.
- Ürün çelik mala ile yüzeye 1 kat uygulanır; yüzeyde gereken düzgünlük ve kapatma elde edilmezse ikinci kat uygulama yapılır.
- Uygulamadan 24 saat sonra malzeme kuruyunca, yüzey ince zımpara ile zımparalanır ve üzerine spatula veya mala ile istenilen efekt uygulaması yapılır. Yüzey çelik mala ile üzerinden geçilerek parlatılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,73±0,02
<b>VİZKOSİTE</b>	Vizkos
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	74±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	80
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Decostucco Renk Kartelası Tinting Sistemde Renklendirilir
<b>TEORİK TÜKETİM * (g/m<sup>2</sup>)</b>	400 – 600
<b>Kaplama Gücü (kg/m<sup>2</sup>)</b>	1,65 – 2,50
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 2-3 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	5 Kg / 10 Kg / 20 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak toplam tüketim değerleridir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.