

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı yüzeylerde özel gren dokusu ve iki boyutlu sedefleri sayesinde farklılıklar yaratır.
- Gerektiğinde içerisindeki gren dokusu daha ön plana çıkartılarak farklı uygulamalar yapılabilir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, tavan, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, her türlü eski ve yeni boyalı yüzeylerin kaplamasında kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmeli, **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **EFFECT WIND, EFFECT WIND UNDERCOAT**'in üzerine uygulanan bir üründür.
- Kartela rengine göre seçilen **EFFECT WIND UNDERCOAT** hacimce % 5-10 temiz suyla inceltilerek yüzeye 2 kat olarak rulo veya fırçayla tatbik edilir. Katlar arasında minimum 4-5 saat beklenilmelidir.
- **EFFECT WIND** ürünü, **EFFECT WIND UNDERCOAT**'in kurumasından sonra çift başlıklı iki fırçadan oluşan özel uygulama aleti ile uygulanır. İki farklı renkte seçilen **EFFECT WIND** ambalajlarına çift başlıklı fırça aynı anda batırılır. Uygulamada iki renk üst üste gelmeden tüm yönlerde fırça darbeleri ile ürün uygulanır. Ürün henüz kurumaya geçmeden tekli ahşap fırça ile çapraz geçişli darbeler ile ürün içindeki gren parçacıkları yayılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	1,25±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	105-115
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	51±2
VOC (g/L) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	35
İNCELTME	Yok
RENK	Effect Wind Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m ²) (Tek katta)	80 - 100
Kaplama Gücü (m ² /L)	10,0 - 12,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	0,6 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.