

## ÖZELLİKLER

- Uygulaması kolaydır.
- Mükemmel doldurma gücüne sahiptir. Tek kat uygulanır.
- Su buharı geçirgenliği mükemmeldir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır.
- İçeriğindeki doğal kireç sayesinde bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.
- Su bazlıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan **OBIANTE** ev dekorasyonlarında, her türlü duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ve sedefli son kat çözümü ile beraber kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmeli **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **OBIANTE** seyreltilmeden çelik mala ile iyice karıştırılarak yumuşatılmalıdır.
- Daha sonra **OBIANTE** çelik mala ile yüzeye istenen kalınlıkta tek kat olarak uygulanır. Ürün henüz yaşken özel aparatı ile değişik desenler oluşturulur.
- 23±2 °C de 10-20 dakika sonra, ürün kendini çekmeye başlayınca çelik mala ile yüzey perdelanarak düzeltilir. Yüzeydeki düzgünlüğü ve kayganlığı daha iyi sağlamak için **OBIANTE** ürününün üzerine temiz su püskürtülerek ürün yüzeyi mala ile iyice düzeltilir ve kurumaya bırakılır.
- **OBIANTE** ürününde tam kurama geçtikten sonra Sedefli Son Kat isteğe göre bir ya da birden fazla değişik renkte uygulanarak işlem tamamlanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm <sup>3</sup> )	1,72±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	12-14
KATI MADDE % wt	71±2
VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	43
İNCELTME	Yok
RENK	Obiante Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (gr/m <sup>2</sup> ) (Tek katta)	1200 – 1600
Kaplama Gücü (m <sup>2</sup> /kg)	0,65 – 0,85
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	10 Kg /20 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

- **H315** Cilt tahrişine yol açar.
- **H318** Ciddi göz hasarına yol açar.

Dođal kire esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve dođal minerallerin karışımından oluşan, iç cephelerde kullanılan dekoratif kaplama malzemesidir

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceđi yerde saklayın.
- **P260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Bol sabun ve su ile yıkayın.
- **P332+P313 CİLTTE TAHRİŞ SÖZ KONUSU İSE:** Tıbbi yardım/müdahale alın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĐUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- **P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.