

1/7 KONSANTRE ŞEFFAF ASTAR

İç Cephe Şeffaf Yüzey Astarı

1/7 KONSANTRE ŞEFFAF ASTAR; yüksek penetrasyon ve aderans gücüne sahip, konsantre astardır.



Uygulandığı yüzeyin emiş gücünü azaltarak boya sarfiyatını azaltır.

Son kat boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü vazifesi görür.

Boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	 AMBALAJ: 1 KG ; 16 KG
 İNCELTME: 1/7 oranında	 KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: -	 Tam kuruma süresi: 24 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, fırça	 RENKLENDİRME: -
 KAT SAYISI: 1	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/G: Astarlar(su bazlı): 30 g/l (2010) ACRYLIC PRIMER 1X7: içerdiği maksimum: 32,6 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1x7 İnceltmede:
1 L ile 55-80 m²,
1 kg ile 55-80 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 100-145 ml ve 100-145 gr.

UYGULAMA ALANI

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler ile gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin bez veya araç yıkama fırçası ile tozu alınarak ürün uygulamasına geçilmelidir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Uygulama öncesi 1 birim ACRYLIC PRIMER 1X7, 7 birim su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo veya fırça ile yüzeye tek kat uygulanır. Astar uygulama ve kuruma süresince yüzey dondan korunmalıdır.

Boya uygulamasının yapılabilmesi için en az 4 saat beklenmelidir.

Ürün uygulanmış yüzeylerde parlak ve camsı tabaka oluşmamalıdır. Bu yüzeyler mutlaka zımpara ile matlaştırılmalıdır.

Önemli: Şeffaf Astarlar, emiciliği yüksek iç cephelerde alçı, kireç, badana, gaz beton (iç-dış cephe) gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde; tek kat olarak tarama perdahlama yapmadan uygulanmalıdır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.