

1.ÜRÜN TANIMI

MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE, mineral bazlı, doğal kireç esaslı, antik mermer görünümlü, dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.

2.UYGULAMA ALANI

Yüzey hazırlıkları sonrası, uygun astarı ile birlikte her türlü duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde kullanılır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Düz veya doku verilerek iki kat olarak uygulanır.
- Su buharı geçirgenliği çok iyidir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır.
- İçeriğindeki doğal kireç; bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.
- Su bazlıdır.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRİMER ile astarlanmalıdır.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulamadan sonra, dış yüzeyler, ürün tamamen kuruyana kadar yağmurdan ve nemden korunmalıdır, bu normalde yaklaşık 72 saat sonra (23 °C 'de) gerçekleşir.
- Kireç kaplamalı yüzeylerin, yağmur, yüksek nem, düşük sıcaklık gibi atmosferik etkenlere maruz kalması, karbonatlaşma süreci sırasında kaplamalarda beyazlama fenomeni oluşturabilir. Bu fenomen özellikle aşırı koşullarda geri döndürülemez hale gelebilir.
- Doğrudan güneş ışığı altında uygulamaktan kaçının.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

- Uygulama öncesi MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE seyreltilmeden spatula veya mala ile iyice karıştırılarak yumuşatılır.
- Daha sonra çelik mala ile yüzeye birinci kat olarak uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir.
- Verilmek istenen doku ve desen efektine uygun olacak kalınlıkta ikinci kat uygulaması yapılmalıdır. Çelik mala ile ürünü ikinci kat olarak homojen bir şekilde çeşitli yönlerde bastırarak dağıtınız.
- Ortamın sıcaklığına bağlı olarak ürün çekmeye başladıktan sonra yüzeydeki ıslaklıklar yavaş yavaş matlaşmaya başlar, bu esnada az miktarda malzeme mala ile yüzeye çeşitli yönlerde bastırılarak uygulanır ve yüzey tamamen homojen hale gelene kadar ürün sıkıştırılır. Sıkıştırma işleminin düzgünlüğü dış cephe dayanımı için önemlidir.
- Ardından ürün temiz bir çelik mala ile perdahlanır ve parlatma işlemine geçilir. Ürün kuruyana kadar mala ile ne kadar perdahlanırsa o kadar parlak olacaktır.
- Ürün doğal kireç bazlı olduğundan yaş ürün rengi tam kuruma tamamlandıktan sonra 4-5 ton açılacaktır.
- En iyi dış cephe dayanımı sağlanması adına, tam kuruma gerçekleşikten sonra 2 kat Sandeco Shield Parlak ya da Mat uygulaması yapılmalıdır. Sandecoshield uygulandığı yüzeyin rengini 2-3 ton koyulaştırır.
- Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.
- Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.
- Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştan başa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 6-8 saat, tam kuruma süresi 48-72 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak iki kat uygulama için;

Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat)

- 1 Litre ile 1,00 – 1,30 m²,
- 1 kg ile 0,65-0,85 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 765-1015 ml ve 1200-1600 gr'dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE içerdiği maksimum: 42 g/l VOC

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P260 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.

P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildinizi su ile durulayın [veya duş alın].

P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.

P310 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / . . . hekimi arayın.

P264 Elleçlemeden sonra . . . iyice yıkayın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte