

MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE

Mineral Bazlı Antik Mermer ve Doğal Taş Efektli Dekoratif Kaplama

MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE, mineral bazlı, doğal kireç esaslı, antik mermer görünümlü, dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.



Uygulaması kolaydır.

Düz veya doku verilerek iki kat olarak uygulanır.

Su buharı geçirgenliği yüksektir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır.

İçeriğindeki doğal kireç; bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Kireç esaslı – su bazlı	AMBALAJ: 10 KG, 20 KG
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 6-8 saat
ASTAR: Decoprimer	Tam kuruma süresi: 48-72 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Çelik mala	RENKLENDİRME: Liberta Art Kartelası
KAT SAYISI: 2	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) MARMOROSSO MARMORINO DIŞ CEPHE içerdiği maksimum: 42 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir	

SARFIYAT - İki Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 Litre ile 1,00 – 1,30 m²,
1 kg ile 0,65-0,85 m² alan kaplanır.
1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 765-1015 ml ve
1200-1600 gr'dır.

UYGULAMA ALANI

Mekânların dış kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Uygulama öncesi Marmorosso Marmorino Dış Cephe inceltilmeden, spatula veya mala ile iyice karıştırılarak yumuşatılır.

Çelik mala ile yüzeye birinci kat uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat sonra ikinci kata geçilebilir.

Verilmek istenen dokuya uygun kalınlıkta ikinci kat uygulanır ve çelik mala ile ürün yüzeye çeşitli yönlerde homojen şekilde bastırılarak dağıtılır. Ürün çekmeye başladığında yüzey matlaşır; bu aşamada az miktarda ürün mala ile bastırılarak uygulanır ve yüzey tamamen homojen olana kadar sıkıştırılır. Bu sıkıştırma, dış cephe dayanımı için önemlidir. Daha sonra temiz çelik mala ile yüzey perdahlanır ve parlatılır. Ürün kurudukça yapılan perdah sayısı parlaklığı artırır. Doğal kireç bazlı yapısı nedeniyle ürünün rengi tam kuruma sonrası, yaş boya rengine kıyasla 4-5 ton açılacaktır.

Ürün tam kuruyana kadar yüzey su, yağmur ve nemden korunmalıdır. Tam kuruma süresi 23°C'de yaklaşık 72 saattir. En iyi dış cephe dayanımı için, tam kuruma sonrası istenen görünüme bağlı olarak Sandecoshield Mat veya Parlak iki kat uygulanmalıdır. Bu uygulama yüzeyi 2-3 ton koyulaştırır, renk seçerken dikkate alınmalıdır.

Sandecoshield uygulaması da kuruyana kadar yüzey su ve nemden korunmalı; tam kuruma süresi 23°C'de yaklaşık 24 saattir.

Daha detaylı bilgi için ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti kullanılıyorsa, olası renk farklarını önlemek için partilerin uygulama öncesi karıştırılması önerilir.

Lokal rötuş önerilmez; gerekirse hasarlı yüzey tamamen yeniden uygulanmalıdır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P260 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.

P303+P361+P353 CİLT [veya saç] ÜZERİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildinizi su ile durulayın [veya duş alın].

P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.

P310 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.

P264 Elleçlemeden sonra . . . iyice yıkayın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.