

RULOTEX

Elastomerik Mat Tekstürlü Dış Cephe Boyası

RULOTEX; mat tekstürlü dış cephe boyasıdır.



Elastik yapısı sayesinde uygulama yapılacak yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklara karşı dirençlidir.

Renk solmasına ve alkaliye karşı dayanımı yüksektir.

Dış cephe şartlarına dayanıklıdır. Yağmur, kar, nem, aşırı sıcak/soğuk gibi hava koşullarından etkilenmez.

Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	 AMBALAJ: 15 L
 İNCELTME: %5-10 maksimum temiz su ile	 KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: Uniprimer veya %30 inceltilmiş Rulotex	 Tam kuruma süresi: 24 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, fırça, sprey	 RENKLENDİRME: Vision, RAL, NCS
 KAT SAYISI: 1	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/C: Mineral yüzeylerin dış duvarları(su bazlı): 40 g/l (2010) RULOTEX: içerdiği maksimum: 18 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 1,25-2 m²,
1 kg ile 0,85-1,35 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 500-800 ml ve 750-1200 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylerde ve istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmelidir. Seçilen cephe rengine uygun olarak renklendirilmiş San Deco Uniprimer ile yüzey hazırlanabileceği gibi daha iyi sonuç almak için hacimce %30 inceltilmiş Rulotex de inceltilerek astar yerine kullanılabilir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Rulotex, uygulama öncesi hacimce en fazla %5-10 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile yüzeye tek kat uygulanır. Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa ürün inceltirmeden uygulanmalıdır.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.