

TRAVERTEX

Çizgi Dokulu Dış Cephe Kaplaması

TRAVERTEX; çizgi dokulu, dekoratif dış cephe kaplamasıdır.



Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakası yüzeydeki hataları kapatır.

UV, alkali ve renk solmasına karşı dayanımı yüksektir.

Dış cephe şartlarına dayanıklıdır. Yağmur, kar, nem, aşırı sıcak/soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez.

Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

Çimento bazlı ürünlere kıyasla daha elastik oluşu, uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görmesini sağlar. Binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	AMBALAJ: 25 KG
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-6 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: San Deco Uniprimer	Tam kuruma süresi: 24-48 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Mala	RENKLENDİRME: NCS, RAL
KAT SAYISI: 1	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) TRAVERTEX: içerdiği maksimum: 37,8 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



Travertex 3 mm:
1 L ile 0,5 - 0,6 m²,
1 kg ile 0,3 - 0,4 m² alan kaplanır
1 m² alan için kaplama sarfiyatı 1685-1965 ml
ve 2500-3500 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde, kaplama malzemesi olarak uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Travertex; yüzeye uygulanmadan önce inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, mala ile tek kat uygulanır. Uygulama kalınlığı ürün içerisindeki en iri taş boyutuna göre ayarlanmalıdır.

Plastik mala kullanılarak dikine çizgiler çekilerek yüzeye desen verilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.