



Dış Cephe Ürün Grubu

Acrolux

Akrilik esaslı, mat dış cephe boyası

TANIMI

ACROLUX, akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, mat, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Dış cephelerde sıva, brüt beton, çimento levha ve eternit üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Silinebilir, kolaylıkla temizlenir.
- Dekoratif solmayan renkleri yüzeylere modern ve temiz bir görünüm kazandırır.
- Kolay uygulanır, kapaticılığı yüksektir.
- Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir.

Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI

- ACROLUX hacimce en fazla %15-20 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ACROLUX rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 12,5 – 15,5 m²,
- 1 kg ile 7,5 – 9,0 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 65-80 ml ve 110-135 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Dış Cephe Ürün Grubu

Acrolux

Akrilik esaslı, mat dış cephe boyası

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 7847'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Ürün Teknik Bilgi Formu No. DUG.005.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip DeKa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88