



Dış Cephe Ürün Grubu

Dentex Deco

Akrilik grenli dış cephe kaplaması

TANIMI

DENTEX DECO, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephelerde DENTEX ürününün altına desen kat olarak uygulanan tekstürlü dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- DENTEX DECO uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakası ile yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir. Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- DENTEX DECO hacimsel olarak %5-10 oranında su ile inceltilerek homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Ürün rulo ile yüzeye uygulanır. Daha sonra mercan rulo ile istenilen desen verilir.
- Kalın bir desen tercih edilirse inceltmeden uygulanması önerilir.
- DENTEX ürünü, DENTEX DECO uygulamasından 24 saatlik kuruma süresi tamamlandıktan sonra, hacimsel olarak %5-10 oranında su ile inceltilerek rulo ile 2 kat olarak yüzeye uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C' de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

İnce Desen:

- 1 Litre ile 1,25–1,55 m²,
- 1 kg ile 0,65 – 0,85 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 640–800 ml ve 1200–1500 gr'dır.

Kalın Desen:

- 1 Litre ile 0,90 – 1,25 m²,
- 1 kg ile 0,50 – 0,70 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 800–1100 ml ve 1420–2000 gr'dır.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Dış Cephe Ürün Grubu

Dentex Deco

Akrilik grenli dış cephe kaplaması

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P301+P 310 YUTULDUĞUNDA; Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. DUG.002.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88