



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Magnetic

Magnetic özelliği sağlayan iç cephe duvar boyası

TANIMI

SAN DECO MAGNETIC, akrilik emülsiyon esaslı, yapısındaki manyetik özellikteki metal sayesinde mıknatıslama özelliği sağlayan dekoratif mat iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç duvar yüzeylerinde (ofisler, konferans salonları, okullar, çocuk odaları, mağazalar, kreş vb.) dekoratif amaçlı olarak uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır, mıknatıslama özelliği vardır.
- İçeriğindeki özel metal yapısı itibarıyla oksitlenme meydana gelmez.
- İnce tüylü rulo veya fırça ile uygulanır.
- Üzerine boya uygulandığında manyetik özelliğini kaybetmez.
- Manyetik boya üzerine çok kalın boya tabakaları uygulamak mıknatıslama özelliğini azaltabilir.
- Manyetiklik gücü kullanılan mıknatısların kalitesine bağlıdır.
- İç mekan boyası için tasarlanmıştır, suyla seyreltilebilir.
- Ürün su bazlı olup, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Manyetik boya kullanılmadan önce homojen şekilde karıştırılmalıdır, hacmen en fazla %3-5 temiz su ilave edilerek kısa tüylü rulo veya fırça ile uygulanır.
- Katlar arasında 4-5 saat beklenilmelidir. Üç kat uygulama önerilir, daha güçlü manyetiklik için dördüncü kat uygulanabilir.
- Manyetik boya kuruması tamamlanınca, yüzey hafif zımpara (220-320 numara) yapıldıktan sonra istenilen renkte su bazlı boya (mat, ipek mat, yarı mat vb.) üzerine iki kat olarak uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

23°C de ile dokunma kuruma süresi 4-5 saattir ve tam kuruma süresi 24saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyatı tek kat uygulamada;

- 1 Litre ile 5,5 – 7,5 m²,
- 1 kg ile 2,5 – 3,5 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 135–180 ml ve 300–400 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Magnetic

Magnetic özelliği sağlayan iç cephe duvar boyası

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.**Önlem İfadeleri ve Açıklaması****P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.**EUH208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. FB.003.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88