



İç Cephe Ürün Grubu

Uniprimer

Akrilik esaslı iç cephe astarı

TANIMI

UNIPRIMER, akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu iç ve dış cephe astarıdır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla yada ince sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini ve boya sarfiyatını azaltır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva gibi mineral yüzeyler ile saten alçı, alçıpan, tozuma yapan ve emiciliği yüksek yüzeylerde, son kat boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü vazifesi görür.
- İstenilen renkte renklendirilebilir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE/KALIN ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi UNIPRIMER hacimce %20-25 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

UNIPRIMER SARFIYATI:

- 1 Litre ile 14,5 – 16,5 m²,

- 1 kg ile 9,5 – 11,5 m² alan boyanır.

- 1 m² lik alan için astar sarfiyatı 60-70 ml ve 85-105 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56

Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88



İç Cephe Ürün Grubu

Uniprimer


Akrilik esaslı iç cephe astarı

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 13744'e uygundur.



Ürün Teknik Bilgi Formu No. IUG.007.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88