



İç Cephe Ürün Grubu

Decosatin

Silikon katkılı, su bazlı yarı mat iç cephe boyası

TANIMI

DECOSATIN, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, örtücülüğü yüksek, yarı mat dokuda dekoratif iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Silinebilme özelliği ile kolaylıkla temizlenir, leke tutmaz.
- Uygulandığı yüzeye yarı parlak bir doku verir.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi DECOSATIN hacimce en fazla %5-10 temiz su ile incelti olarak karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 13,5 - 18,5 m²,
- 1 kg ile 10,0 - 13,5 m² alan boyanır.
- 1 m²'lik alan için boya sarfiyatı 55-75 ml ve 75-100 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



İç Cephe Ürün Grubu

Decosatin

Silikon katkılı, su bazlı yarı mat iç cephe boyası

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.




TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE



Ürün Teknik Bilgi Formu No. IUG.001.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88