

AKRİLİK MACUN İNCE

Akrilik Esaslı İnce İç Cephe Macunu

AKRİLİK MACUN İNCE; iç cephelerde, su bazlı boyaların zemin hazırlığında kullanılan, ince yüzey düzeltme macunudur.



Yüksek aderansa (yapışma gücüne) ve nefes alma özelliğine sahiptir.

Uygulaması kolaydır, yüzeye rahat yayılır ve boya sarfiyatını azaltır.

Zımparalama esnasında minimum toz çıkarır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	AMBALAJ: 25 KG
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-6 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: -	Tam kuruma süresi: 24 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Mala, zımpara	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 1 veya 2	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) kapsamına girmez AKRİLİK MACUN İNCE: içerdiği maksimum: 31,2 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 3-5,8 m²,
1 kg ile 1,7-3,3 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 170-340 ml ve 300-600 gr.

UYGULAMA ALANI

Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde ve eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesinde, alt kat malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra uygulanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Akrilik Macun İnce, uygulamaya başlamadan önce inceltmeden homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, çelik mala ile yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak 1 veya 2 kat olarak uygulanır. 24 saat beklendikten sonra yüzeydeki bozukluk ve mala izleri zımpara ile pürüzsüz hale getirilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.