

BETON CONTACT

Brüt Beton Yüzey Astarı

BETON CONTACT, brüt beton ve tavanlarda alçı sıvanın yüzeye yapışmasını arttırmak için geliştirilmiş özel bir astardır.



Yüzeye yapışma kabiliyeti yüksektir.

Brüt beton üzerine güçlü şekilde nüfuz ederek, sonraki katmanlar için sağlam bir zemin oluşturur.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	AMBALAJ: 12 KG
İNCELTME: %40-45 temiz su ile	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 5-6 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: -	Tam kuruma süresi: 24 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 1	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/G: Astarlar(su bazlı): 30 g/l (2010) BETON CONTACT: içerdiği maksimum: 26,4 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 5,5-11 m²,
1 kg ile 3-6,5 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 90-180 ml ve 150-330 gr.

UYGULAMA ALANI

Alçı sıva ve buna benzer alçı kireç harçlarının brüt beton üzerine aderansını (yapışma gücünü) arttırmak için kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Beton Contact, uygulama öncesi hacimce %40-45 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Sıva yada alçı uygulamasına 24 saat sonra geçilmelidir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 1504-2'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Dekpa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.