

1.ÜRÜN TANIMI

BETON DECO, akrilik emülsiyon esaslı, doğal kireç katkılı, mala ile uygulanan, brüt beton görünümüne sahip dekoratif kaplama malzemesidir. İç cephelerde kullanılan ürünün dış cephe versiyonu da mevcuttur.

2.UYGULAMA ALANI

İç ve dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Brüt beton efekti verir.
- Alkali oranı yüksektir, kabarma ve çatlama yapmaz.
- Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, iç cephedeki yüzey bozuklukları BETON DECO INCE/KALIN için SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile BETON DECO DIS CEPHE için SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir.

Eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renk astar kullanılması tavsiye edilir.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

- BETON DECO homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerek duyulursa uygulama kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir.
- Astarın tam kurumasının ardından, BETON DECO çelik mala ile düzgünce yüzeye ilk kat olarak uygulanır.
- 23°C'de 5-6 saat sonra ikinci kat uygulaması aynı şekilde çelik mala ile yapılır ve çelik mala ile düzeltilir.
- BETON DECO farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, çelik mala ile çeşitli efektler verilebilir.
- Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.
- Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.
- Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştanbaşa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 – 48 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 2,25-2,85m²,
- 1 kg ile 1,35-1,65 m² alan boyanır.
- 1 m²' lik alan için boya sarfiyatı 350-440 ml ve 600-750 gr' dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

BETON DECO içerdiği maksimum: 47 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir