

DECOPIA

Prizmatik Sedef Efektli Son Kat Boya

DECOPIA, üç boyutlu prizmatik sedef içeren özel simlerin karışımından oluşan dekoratif koruyucu iç cephe son kat boyasıdır.



İçerdiği özel prizmatik sedefler sayesinde ışığa ve bakış açısına göre üç farklı renk gözlemlenir.

Su ile silinme özelliği vardır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: <i>Akrilik esaslı – su bazlı</i>	 AMBALAJ: <i>0,5 L ; 1 L</i>
 İNCELTME: <i>%3-5 temiz su ile</i>	 KURUMA SÜRESİ: <i>23°C'de dokunma süresi: 2-3 saat</i> *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: <i>Uniprimer - Decoplas</i>	 Tam kuruma süresi: <i>24 saat</i>
 UYGULAMA ARAÇLARI: <i>Rulo, fırça</i>	 RENKLENDİRME: <i>-</i>
 KAT SAYISI: <i>1</i>	 VOC: <i>Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)</i> <i>Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):</i> <i>200 g/l (2010)</i> <i>DECOPIA içerdiği maksimum: 46,7 g/l VOC</i>
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: <i>Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.</i>	

SARFİYAT - Tek Kat : *Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.*

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 16,5-20 m²,

1 kg ile 16,5-20 m² alan boyanır.

1 m² alan için bo ya sarfiyatı 50-60 ml ve 50-60 gr.

UYGULAMA ALANI

Eski boyalı ve yeni boyalı yüzeylerde, her türlü zemin üzerine ahşap, duvar, alçıpan, sunta, betopan, saten alçı, gibi yüzeylerde dekoratif ve koruma amaçlı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

Üzerine seçilen renge uygun Decoplas ürünü kullanılması önerilir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir. düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Decopia, temiz su ile en fazla %3-5 inceltilip homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, fırça veya rulo ile tek kat uygulanır.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.