

1.ÜRÜN TANIMI

DECOSTUCCO, akrilik emülsiyon esaslı, çeşitli türde kuvars kalker ve pigment içeren, macun kıvamında, mala veya spatula ile dokusu ve formu verilen, parlak bitişli iç cephe dekoratif kaplama malzemesidir.

2.UYGULAMA ALANI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ürün uygulandığı yüzeye mermer efekti görüntüsü verir.
- Yüksek parlaklığından dolayı renkler canlı ve ışıltılıdır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

- Uygulama öncesi DECOSTUCCO iyice karıştırılır.
- Ürün çelik mala ile yüzeye 1 kat uygulanır; yüzeyde gereken kapatma elde edilmez ise ikinci kat uygulama yapılır.
- Uygulamadan 24 saat sonra malzeme kuruyunca, yüzey ince zımpara ile zımparalanır ve üzerine spatula veya mala ile istenilen efekt uygulaması yapılır.
- Yüzey çelik mala ile üzerine baskı uygulayıp parlatılır.

-Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

-Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.

-Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştan başa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

-1 lt ile 2,85 – 4,30 m²,

-1 kg ile 1,65 – 2,5 m² alan boyanır.

-1 m² alan için boya sarfiyatı 230 – 350 ml ve 400 – 600 gr' dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

DECOSTUCCO içerdiği maksimum: 48,6 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.