

DENPLAS

Plastik Su Bazlı Mat İç Cephe Boyası

DENPLAS, iç mekânlar için geliştirilmiş; mat son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.



Silinebilme özelliğine sahiptir.

Kapaticılığı yüksektir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: <i>Akrilik esaslı - su bazlı</i>	 AMBALAJ: 2,5 L ; 7,5 L ; 13,5 L ; 15 L
 İNCELTME: %15 maksimum temiz su ile	 KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 4-5 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: <i>San Deco Uniprimer</i>	 Tam kuruma süresi: 24 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: <i>Rulo, fırça, sprej</i>	 RENKLENDİRME: <i>Vision, RAL, NCS</i>
 KAT SAYISI: 2	 VOC: <i>Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/A:İç cephe mat duvar ve tavanlar(su bazlı): 30 g/l (2010) DENPLAS: içerdği maksimum: 24,2 g/l VOC</i>
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: <i>Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl saklanabilir.</i>	

SARFİYAT - Tek Kat : *Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.*



1 L ile 11,5-15 m²,
1 kg ile 7,5-9 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 70-85 ml ve 110-135 gr.

UYGULAMA ALANI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Denplas, uygulama öncesi hacimce en fazla %15 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile yüzeye iki (2) kat uygulanır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlanmış olduğundan yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.