



Dış Cephe Ürün Grubu

# Teramix

Tane dokulu dış cephe kaplaması

## TANIMI

TERAMIX, akrilik emülsiyon esaslı, tane dokulu, dekoratif kaplamadır.

## UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde, kaplama malzemesi olarak uygun astarı ile birlikte kullanılır.

## ÖZELLİKLERİ

- Teramix ürünü 2 mm taş boyutunda üretilir.
- Çimento bazlı ürünlere kıyasla daha elastik oluşundan dolayı, uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür.
- Binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- UV' ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir.

Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

## UYGULAMA TALİMATI

- TERAMIX inceltirmeden, homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- TERAMIX mala yardımı ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama kalınlığı ürün içerisinde bulunan en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

## KURUMA SÜRESİ

23°C'de ve %50 bağıl nemde dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

## TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

### 2 mm:

- 1 Litre ile 0,55 – 0,75 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ile 0,30 – 0,40 m<sup>2</sup> alan kaplanır.
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için kaplama sarfiyatı 1350–1800 ml ve 2500–3300 gr'dır.

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

## DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Dış Cephe Ürün Grubu

# Teramix

Tane dokulu dış cephe kaplaması

## Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## Önlem İfadeleri ve Açıklaması

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**EUH 208** klorometilizotiazolinon ve metilizotiazolinon (3:1);

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve

2-metil-2H-izotiazol-3-on[EC no. 220-239-6] (3:1); 2-metilizotiazol-3(2H)-on;

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

**EUH210** Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

**EUH211** Uyarı! Püskürtüldüğünde tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Sprey veya sisi solumayın

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

### Ürün Teknik Bilgi Formu No. DUG.010.TR - Rev01 Aralık 2021

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88