

1.ÜRÜN TANIMI

GALAXY, akrilik emülsiyon esaslı, flekli, kullanıma hazır dekoratif bir boyadır. Görüntüsü sayesinde zarafetin tadına varacağınız, modern ve stil sahibi mekânlar yaratır.

2.UYGULAMA ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan GALAXY / GALAXY FOSFOR, duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
- Kendine özgü tanecikli yapısı ile sıra dışı bir eski duvar etkisi yaratır.
- Şeffaf film özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin rengini değiştirmez.
- GALAXY FOSFOR, içeriğindeki fosfor pigmentinin yapısından dolayı, gün ışığında aldığı enerjiyi veya farklı aydınlatma kaynaklarından aldığı enerjiyi depoladığı oranda karanlık ortamda yansıtır.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği sayesinde uygulama ortamların hoş kokmasını sağlar.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

DECOPRIMER hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalı; katlar arasında tam kuruma sağlanmalıdır.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

-Astarın kurumasının ardından GALAXY / GALAXY FOSFOR bir spatula ile özenli bir şekilde karıştırılarak özel ahşap fırçası ile yüzeye uygulanır. 25 dakika sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işlemi yapılarak son görünüm verilir. Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde edilebilir.

-Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

-Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.

-Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştan başa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

GALAXY;

- 1 Litre ile 6,5-8,0 m²,
- 1 kg ile 6,0-7,5 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 125-150 ml ve 130-165 gr'dır.

GALAXY FOSFOR;

- 1 Litre ile 3,1-3,5 m²,
- 1 kg ile 2,95-3,35 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 285-320 ml ve 300-340 gr'dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

GALAXY içerdiği maksimum: 12,0 g/l VOC

GALAXY FOSFOR içerdiği maksimum: 12,0 g/l VOC

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.


10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.



Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.