

PATINALUSSO

Sedef Efektli Dekoratif Cila

1.ÜRÜN TANIMI

PATINALUSSO, akrilik ve kireç bazlı ürünlerin yüzeylerine uygulamak için geliştirilmiştir. Uygulandığı yüzeylere parlak görünüm kazandıran, içeriğinde hafif sedef efekti bulunan ve iç mekânlarda kullanılan dekoratif ciladır. Sahip olduğu parlaklığın yanında yüzeylere dekoratif bir dokunuş da kazandıran PATINALUSSO, kolay uygulamaya sahip olup elle veya mekanik parlatmaya uygundur.

2.UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki akrilik ve kireç bazlı dekoratif kaplamaların yüzeylerine uygulanır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- PATINALUSSO, uygulandığı yüzeylerin parlaklığını artırır.
- PATINALUSSO, içeriğindeki özel wax yapısı sayesinde yüzeylerde ekstra yumuşak bir dokunuş yaratır.
- Uygulaması kolaydır.
- Gümüş ve altın sedef bitişli parlak görünümlü yüzeyler oluşturur.
- PATINALUSSO, kuru ve temiz bir bez yardımı ile ya da polisaj makinesi ile rahatlıkla parlatılabilir.
- Su bazlıdır.
- İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Sahip olduğu özel içerik sayesinde uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir yağ ve toz temizlendikten sonra uygulamaya geçilir.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları:

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

5.2.Uygulama:

- PATINALUSSO, tek kat olarak çelik mala ile ince bir tabaka halinde uygulanır.
- İnceltirmeden, homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
- PATINALUSSO, uygulandıktan ve kuruduktan sonra temiz ve kuru bir bezle veya polisaj makinesiyle parlatılır.
- Uygun kuruma süresinin ardından ikinci kat yine mala ile uygulanır ve görselde elde edilmek istenilen sonuca göre mala yardımı ile desen verilir.
- İstenildiği takdirde farklı doku ve desenler için fırça ile de uygulama yapılabilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C ve %50 nemde dokunma süresi 1-2 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

-1 lt ile 16 – 20 m²,

-1 kg ile 15 – 19 m² alan boyanır.

- 1 m² alan için boya sarfiyatı 50 – 60 ml ve 52 – 62 gr'dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

PATINALUSSO EU Directive 2004/42/EC kapsamına girmez.

PATINALUSSO içerdiği maksimum: 70 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) İçerir.Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu 'nu (GBF) inceleyiniz.