

SÜPER TAVAN

Su Bazlı Ultra Beyaz Tavan Boyası

SÜPER TAVAN, ekstra beyaz mat tavan boyasıdır.



Yüzeye çok iyi yapışır, kabarma ve çatlama yapmaz.

Kapaticılığı ve beyazlığı yüksektir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: *Akrilik esaslı - su bazlı*



AMBALAJ: 3,5 KG ; 10 KG ; 17,5 KG ; 20 KG



İNCELTME: *%20-25 maksimum temiz su ile*



KURUMA SÜRESİ: *23 °C'de dokunma süresi: 2-4 saat*
**daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.*



ASTAR: *San Deco Uniprimer*



Tam kuruma süresi: *24 saat*



UYGULAMA ARAÇLARI: *Rulo, fırça, sprej*



RENKLENDİRME: -



KAT SAYISI: 2



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl saklanabilir.



VOC:
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)
Kategori A/A:İç cephe mat duvar ve tavanlar(su bazlı): 30 g/l (2010)
SÜPER TAVAN: içerdiği maksimum: 30 g/l VOC

SARFİYAT - Tek Kat : *Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.*

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 14,5-15,5 m²,

1 kg ile 8,5-9,5 m² alan boyanır.

1 m² alan için boya sarfiyatı 65-70 ml ve 105-120 gr.

UYGULAMA ALANI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Süper Tavan, uygulama öncesi hacimce en fazla %20-25 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile yüzeye iki (2) kat uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlanmış olduğundan yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.