



Efekt Ürün Grubu

Sandecoshield

İç-dış cephe, ıslak hacim şeffaf koruyucu kaplama

TANIMI

SANDECOSHIELD (parlak/mat) koruyucu, su bazlı şeffaf bir son kat ürün olup uzun süreli dayanıma sahiptir. İçeriğindeki özel bağlayıcı ve silikon sayesinde uygulandığı yüzeye düşük kir tutma ve yüksek su iticilik özelliği kazandırır. Dış ve iç cephede uygulanan su bazlı son kat boyaların, dekoratif efekt boyaların parlaklık ve dayanımlarını artırmak amacıyla kullanılır. Uygulandığı yüzeyin rengini 2-3 ton koyulaştırır.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç ve dış cephelerinde uygulanan son kat boyaların ve dekoratif efekt boyaların, tekstürlü sistemlerin üzerine koruyucu amacıyla uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeye uzun süreli dayanım sağlar, düşük kir tutma özelliği kazandırır.
- Yüksek su iticilik özelliğine sahiptir. Neme karşı bariyer görevi görür.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalı, üzerinde bulunabilecek her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Tebeşirli ve tozlu yüzeylerde bulunan tüm gevşek malzeme sert kıllı fırça veya tel fırça ile temizlenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, SANDECOSHIELD (parlak/mat) koruyucu ürünü su bazlı son kat boyaların, dekoratif efekt boyaların, tekstürlü sistemlerin üzerine %25-30 temiz suyla inceltilip, homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça rulo ile iki kat uygulanır. Katlar arasında 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de yüzey kuruması 5-6 saat, sertleşme kuruması 8 saat, tam kuruma 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak iki kat uygulama için;

- 1 Litre ile 8,5-11 m²,
- 1 kg ile 8,5-11 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 90-120 ml ve 90-120 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Sandecoshield

İç-dış cephe, ıslak hacim şeffaf koruyucu kaplama

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.030.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88