

UNIPRIMER

Akrilik Esaslı Astar

UNIPRIMER; akrilik esaslı iç ve dış cephe astarıdır.



Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve daha iyi yapışmasını sağlar.

Uygulandığı yüzeyin emis gücünü azaltarak boya sarfiyatını azaltır.

Örtücülüğü yüksektir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı



AMBALAJ: 2,5 L ; 7,5 L ; 15 L



İNCELTME: %20-25 temiz su ile



KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 4-5 saat

*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: -



Tam kuruma süresi: 24 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, fırça, sprey



RENKLENDİRME: -



KAT SAYISI: 1



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru
yerde, direkt güneş ışığından
korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2
yıl saklanabilir.



VOC:

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/G: Astarlar(su bazlı): 30 g/l (2010)

UNIPRIMER: içerdiği maksimum: 29,2 g/l VOC

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 14,5-16,5 m²,

1 kg ile 9,5-11,5 m² alan boyanır.

1 m² alan için boya sarfiyatı 60-70 ml ve 85-105 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla ya da ince sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak iç cephe ve dış cephede kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzeydeki bozukluklar iç cephede San Deco Akrilik Macun İnce, dış cephede ise San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmelidir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Uniprimer, uygulama öncesi hacimce %20-25 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile yüzeye tek kat uygulanır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 13744'e uygundur.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Dekpa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.