

WAX

Parlaklık Veren Decostucco Cilası

WAX; Decostucco ürününe; parlak mermer görünümü sağlayan son kat cilasıdır.



Uygulaması kolaydır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: Su bazlı wax	 AMBALAJ: 0,5 KG
 İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	 KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 30-60 dakika *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: -	 Tam kuruma süresi: 24 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Mala	 RENKLENDİRME: -
 KAT SAYISI: 2	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) kapsamına girmez. WAX: içerdiği maksimum: 14,7 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 25-34 m²,

1 kg ile 25-34 m² alan boyanır.

1 m² alan için boya sarfiyatı 30-40 ml ve 30-40 gr.

UYGULAMA ALANI

Decostucco benzeri dekoratif malzemelerin üzerine uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey tam kurumuş olmalı; kir ve tozdan arındırılmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanincaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Wax, Decostucco uygulaması tamamlanmış yüzeylere inceltme yapılmadan çelik mala ile iki (2) kat uygulanır. Katlar arasında 30-60 dakika beklenmelidir.

İkinci kat uygulamasına ürün tam kurumadan geçilir ve kadife bez ile parlatma işlemi yapılır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.