

PATINALUSSO

Sedef Efektli Dekoratif Son Kat Boya

PATINALUSSO, akrilik ve kireç bazlı kaplama ürünlerinin yüzeylerine uygulanmak için geliştirilmiş, uygulandığı yüzeye sedef efektli görünüm kazandıran dekoratif son kat boyadır.



Uygulaması kolaydır.

Uygulandığı yüzeylerin parlaklığını artırır. Gümüş veya altın sedef bitişli yüzeyler oluşturur.

İçeriğindeki özel wax yapısı ile yüzeye yumuşak bir dokunuş kazandırır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Su bazlı	AMBALAJ: 1 L
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 1-2 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: -	Tam kuruma süresi: 24 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Çelik Mala	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 1	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) kapsamına girmez PATINALUSSO: içerdiği maksimum: 70 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 16-20 m²,
1 kg ile 15-19 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 50-60 ml ve 52-62 gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki akrilik ve kireç bazlı dekoratif kaplamaların yüzeylerine uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra uygulamaya geçilir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Patinalusso, inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra yüzeye mala ile ince bir tabaka halinde tek kat uygulanmalıdır.

Ürün kuruduktan sonra temiz ve kuru bir bezle veya polisaj makinesiyle yüzey parlatılır.

Ürünün standart uygulama yöntemi dışında, isteğe bağlı olarak fırça ile farklı teknikler geliştirilebilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.