

ROCKCREST HYPER

Saf Akrilik Tekstürlü Dış Cephe Boyası

ROCKCREST HYPER; orta tekstürlü, yarı parlak, esnek, su bazlı saf akrilik dış cephe boyasıdır.



Yüksek su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.

Yüksek alkali dayanımına sahiptir.

Dış cephe şartlarına dayanıklıdır.

Çok iyi hava ve su direnci sağlar. Küf ve mantar oluşumuna karşı boya filminin ömrünü uzatır.

Su buharı geçirgenliği yüksektir. Bu sayede yüzeydeki nemi çok rahat atarak ürün kurumasını hızlandırır.

Yapının zamanla oturmasıyla oluşabilecek kılcal çatlaklara karşı, çatlak köprüleme özelliği sayesinde dayanıklıdır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: %100 Saf Akrilik esaslı - su bazlı	 AMBALAJ: 13,5 L ; 15 L
 İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	 KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 5-6 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: San Deco Decoprimer	 Tam kuruma süresi: 24-48 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Mercan rulo	 RENKLENDİRME: Vision
 KAT SAYISI: 2	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/C: Mineral yüzeylerin dış duvarları(su bazlı): 40 g/l (2010) ROCKCREST HYPER: içerdiği maksimum: 38,5 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 2-4 m²,
1 kg ile 1,6-3,3 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 230-470 ml ve
300-600 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephesinde, sıva, saten alçı, alçı, brüt beton, alçı levha gibi yüzeylerde kullanıma uygundur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Rockcrest Hyper; inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye uygulanmalıdır.

Ürün, mercan rulo ile aşağıdan yukarıya homojen bir şekilde taranarak iki (2) kat uygulanır. Katlar arasında en az 5-6 saat ürün kuruması beklenmelidir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.