

TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, içerdği polysiloksane katkı sayesinde su itici özelliğine sahip, elastomerik yapıda, tane dokulu, dekoratif kaplamadır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde, kaplama malzemesi olarak uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Elastomerik özelliğinden dolayı düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir, yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür.
- İçerdği Silikon additive ve reçine sayesinde su iticilik özelliğine sahiptir.
- Çimento bazlı ürünlere kıyasla daha elastik oluşundan dolayı, uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür.
- Binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- UV' ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO Uniprimer Silikonlu ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI

- Teramix Hydro ultra , inceltilmeden, homojen bir kıvamda gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Teramix Hydro ultra , mala yardımı ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama kalınlığı ürün içerisinde bulunan en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 lt ile 1,00 – 1,30 m².
- 1 kg ile 0,65 – 0,75 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 950 – 1000 ml ve 1400 – 1500 gr’dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu ’nu (GBF) inceleyiniz.