

# BETON DECO DIŐ CEPHE

## Beton Efektli Dekoratif Kaplama

BETON DECO DIŐ CEPHE, uygulandıđı yzeyde brüt beton görünümü elde edilmesini sađlayan kireç katkılı dekoratif kaplamadır.



Farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilmesini sađlar.

Alkali oranı yüksektir, kabarma ve çatlama yapmaz.

Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sađlar.

Su bazlıdır, insan sađlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akriik esaslı - su bazlı - kireç katkılı	AMBALAJ: 10 KG ; 20 KG
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez	KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 5-6 saat
ASTAR: Decoprimer	Tam kuruma süresi: 24-48 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Mala	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 2	VOC: Limit deđer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) BETON DECO DIŐ: içerdıđi maksimum: 47 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliđine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bađlı olarak sarfiyat deđişikliđi olabilir.Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

1 L ile 2,25-2,85 m<sup>2</sup>,  
1 kg ile 1,35-1,65 m<sup>2</sup> alan boyanır.  
1 m<sup>2</sup> alan için boya sarfiyatı 350-440 ml  
ve 600-750 gr.

### UYGULAMA ALANI

Dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

### YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

### UYGULAMA

Beton Deco Dış Cephe, inceltme yapılmadan (gerek duyulursa temiz su ile) homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

İlk kat mala ile yüzeye uygulanır. 5-6 saat sonra ikinci kat da mala ile uygulanır. Farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

### ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.  
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemesiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.