

# BETON DECO EXTERIOR

## Concrete Effect Decorative Coating

BETON DECO EXTERIOR is a decorative coating with lime additive that provides an exposed concrete appearance on the applied surface.



*It allows the creation of various textures with different application techniques.*

*It has a high alkali ratio and does not cause blistering or cracking.*

*Although it prevents water penetration from the outside, it allows the moisture inside to escape, enabling the buildings to breathe.*

*It is water-based, environmentally friendly, and harmless to human health.*

 **CONTENT:** Acrylic-based - water-based  
- lime-reinforced

 **PACKAGING:** 10 KG ; 20 KG

 **THINNING:** Ready to use, do not dilute.

 **DRYING TIME:** Drying Time Touch dry (at 23°C): 5-6 hours  
\*drying time may be longer at higher relative humidity and lower temperature.

 **PRIMER:** San Deco Decoprimer

 **Fully Dry:** 24-48 hours

 **APPLICATION TOOL:** Trowel

 **COLORING:** -

 **NUMBER of COATS:** 2

 **STORAGE and SHELF LIFE:**  
Can be stored unopened for 1 year in a cool, dry place between +5°C and +35°C, protected from frost and direct sunlight.

 **VOC:**  
EU limit value (Directive 2004/42/EC)  
Category A/I: Decorative effect coatings (water-based): 200 g/l (2010)  
BETON DECO EXTERIOR contains a maximum of 47 g/l VOC.

**CONSUMPTION - Two Coats :** Consumption may vary depending on the type, absorbency, and structure of the surface, as well as the application techniques. For precise consumption, a controlled sample application should be performed.



1 L covers 2.25-2.85 m<sup>2</sup>,  
1 kg covers 1.35-1.65 m<sup>2</sup>.

Paint consumption per m<sup>2</sup>: 350-440 ml and 600-750 g.

#### UYGULAMA ALANI

Dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

#### YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

#### UYGULAMA

Beton Deco Dış Cephe, inceltme yapılmadan (gerek duyulursa temiz su ile) homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

İlk kat mala ile yüzeye uygulanır. 5-6 saat sonra ikinci kat da mala ile uygulanır. Farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

#### ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.  
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.