

AMARSIS PRIMER

Amarsis Astarı

AMARSIS PRIMER; Amarsis ürünü için tasarlanan renkli astardır. Amarsis Dark Primer ve Amarsis Light Primer olmak üzere iki çeşittir.



Örtücülüğü yüksektir.

Yüzeye çok iyi yapışarak, uygulanacak olan Amarsis ürünü için ideal bir zemin hazırlar.

Yüzeye mekanik tutunmayı artıran dokulu bir yapıya sahiptir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	AMBALAJ: 1 L
İNCELTME: %5-10 temiz su ile	KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 2-3 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: -	Tam kuruma süresi: 24 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 1	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) AMARSIS PRIMER: içerdiği maksimum: 31,8 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFIYAT - Tek kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 12,5-15,5 m²,
1 kg ile 7,9-9,8 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 65-80 ml ve 100-125 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva ve alçı sıva gibi mineral yüzeylere uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmelidir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Amarsis Primer, uygulama öncesi hacimce %5-10 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo ile tek kat uygulanır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemesiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Dekpa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.