


AMARSIS

Antik Metal Efektli Dekoratif Boya

AMARSIS, iç mekânlar için geliştirilmiş; antik görünümlü metal efektli dekoratif boyadır.



Metalik ve tanecikli yapısı uygulanan ortamlarda modern ve zarif bir görüntü oluşturur.

Tanecikli yapısı ve tonlama etkisi, düzgün olmayan duvar yüzeylerindeki hataları kapatır.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı



AMBALAJ: 2,5 L



İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.



KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-6 saat
*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: San Deco Amarsis Primer



Tam kuruma süresi: 24-48 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, mala



RENKLENDİRME: Amarsis Kartela - 72 Renk



KAT SAYISI: 2



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.



VOC:
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):
200 g/l (2010)
AMARSIS: içerdği maksimum: 24 g/l VOC

SARFIYAT - 2 Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 4,9-6 m²,

1 kg ile 4,7-5,8 m² alan boyanır.

1 m² alan için boya sarfiyatı 165-205 ml ve 170-210 gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

AMARSIS; fırça ve mala ile iki farklı şekilde uygulanabilir.

Fırça Uygulamasında; ürün seyreltme yapılmadan spatula ile yavaş ve yumuşakça karıştırılır. Ardından fırça ile bir kat uygulanır. Yaklaşık 25 dakika sonra çelik mala kullanılarak yüzey düzleştirilir. 4-5 saat sonra fırça ile ikinci kat uygulanır. Bu uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, bu işlem sayesinde açık ve koyu renk tonları oluşur.

Mala uygulamasında; ürünün ilk katı inceltme yapılmadan mala ile uygulanır. 4-5 saat sonra mala ile ikinci kat uygulanır. Bu uygulamadan yaklaşık bir (1) saat sonra yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, bu işlem sayesinde açık ve koyu renk tonları oluşur.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.