

# ARISTA

## Sedef Efektli Dekoratif Boya

ARISTA, iç mekânlar için geliştirilmiş; parlak sedef efektli dekoratif boyadır.



İçerdiği sedef pigmentler, parlaklık ve ısıltı efekti verir.

Silinebilme özelliğine sahiptir.

Farklı desen ve dokular oluşturulabilir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı



AMBALAJ: 1 L ; 2,5 L ; 7,5 L ; 15 L



İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez



KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 2-3 saat  
\*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: San Deco Decoprimer



Tam kuruma süresi: 24 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, Efekt Tampon



RENKLENDİRME: Arista Kartela - 32 Renk



KAT SAYISI: 1



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:  
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru  
yerde, direkt güneş ışığından  
korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl  
saklanabilir.



VOC:  
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)  
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):  
200 g/l (2010)  
ARISTA: içerdiği maksimum: 44 g/l VOC

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.  
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 2,9-3,6 m<sup>2</sup>,  
1 kg ile 2,7-3,3 m<sup>2</sup> alan boyanır.  
1 m<sup>2</sup> alan için boya sarfiyatı 280-340 ml ve 300-370 gr.

## UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

## YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

## UYGULAMA

Arista, inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye rulo ile uygulanmalıdır.

Rulo ile bir kat uygulandıktan sonra kuruma başlamadan, istenilen desene uygun efekt verici tampon ile desenler oluşturulur.

Geniş alanda uygulama yapılacaksa iki (2) kişi ile yapılması önerilir. Uygulayıcılardan biri yüzeye rulo ile ürünü uygularken diğer uygulayıcı kuruma başlamadan tamponla efekt vermelidir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

## ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.  
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.