


GALAXY/GALAXY FOSFOR

Sedef Flek Parçacıklı Dekoratif Boya

GALAXY iç mekânlar için geliştirilmiş, sedef flek parçacıklı dekoratif boyadır.
GALAXY FOSFOR; GALAXY ürününden farklı olarak, fosforlu flek parçacıkları içerir.



Galaxy Fosfor, içeriğindeki fosfor pigmentinin yapısından dolayı, gün ışığından veya farklı aydınlatma kaynaklarından aldığı enerjiyi depolar ve karanlık ortamda yansıtır.

Uygulandığı yüzeyde antik bir görünüm sunar.

Şeffaf film özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin rengini değiştirmez.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Akrilik esaslı-su bazlı-flekli

AMBALAJ: Galaxy: 2,5 KG - Galaxy Fosfor: 1L ; 2,5L

İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat
*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

ASTAR: San Deco Decoprimer

Tam kuruma süresi: 24-48 saat

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, spatula

RENKLENDİRME: Galaxy Kartela - 26 Renk

KAT SAYISI: 1

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.

VOC:
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):
200 g/l (2010)
GALAXY: içerdiği maksimum: 15 g/l VOC
GALAXY FOSFOR: içerdiği maksimum: 22 g/l VOC

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



Galaxy:
1 L ile 3,75-4,6 m²,
1 kg ile 3,65-4,5 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 215-265 ml ve 220-270 gr.

Galaxy Fosfor:
1 L ile 3,1-3,5 m²,
1 kg ile 2,95-3,35 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 285-320 ml ve 300-340gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Galaxy/Galaxy Fosfor, uygulamaya başlanmadan önce inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

İlk kat fırça ile yüzeye uygulanır. 25 dakika beklendikten sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işleme yapılarak istenilen görünüm elde edilir.

Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif yüzeyler elde edilebilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
EUH071: Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.