

MARMOROSSO MARMORINO

Mineral Bazlı Antik Mermer ve Doğal Taş Efektli Dekoratif Sıva

MARMOROSSO MARMORINO, mineral bazlı, doğal kireç esaslı, antik mermer görünümlü, iç cephe dekoratif kaplama malzemesidir.



İçeriğindeki doğal kireç sayesinde bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.

Marmorosso Marmorino, doğal kireç bazlı olduğu için ürünün tam kuruma süresi sonunda yaş boya rengine oranla 4-5 ton açılır.

Farklı desenler oluşturulmasına olanak sağlar.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: Kireç esaslı - su bazlı	 AMBALAJ: 10 KG ; 20 KG
 İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	 KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 6-8 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: San Deco Decoprimer	 Tam kuruma süresi: 24-48 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Çelik Mala	 RENKLENDİRME: Liberte Art Kartela - 87 Renk
 KAT SAYISI: 2	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) MARMOROSSO: içerdiği maksimum: 42 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.	

SARFIYAT - 2 Kat: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

 1 L ile 0,9-1,22 m²,
1 kg ile 0,55-0,75 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyat 800-1100 ml; 1350-1850 gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Marmorosso Marmorino, inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye mala ile uygulanmalıdır.

Birinci kat uygulaması mala ile düz bir şekilde yapılır. 6-8 saat kadar kuruması beklenir.

Yüzeye verilmek istenen doku ve desen efektine uygun olacak kalınlıkta ikinci kat uygulaması da mala yardımıyla yapılır.

Ürün kurumaya başladıkça yüzeydeki ıslak gözükten alanlar yavaş yavaş matlaşmaya başlar. Bu esnada az miktarda ürün alınarak, mala ile yüzeye çeşitli yönlerde bastırılarak uygulanır ve yüzey tamamen homojen hale gelene kadar ürün mala yardımıyla sıkıştırılır. Bu işlem sonrasında yüzey temiz bir mala ile perdahlanarak parlatma işlemine geçilir.

Ürün tam kuruma süresini tamamlayana kadar mala yardımı ile daha çok perdahlanırsa, yüzeyde daha parlak bir görünüm elde edilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

P301+P330+P331: Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın. Kusturmayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P305+P351+P338: Gözlerde ise; Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.

P303+P361+P353: Cilt (veya saç) üzerinde ise; Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildinizi su ile durulayın (veya duş alın).

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P310: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 nolu telefonu veya doktoru / . . . hekimi arayın.

P264: Elleçlemeden sonra . . . iyice yıkayın

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P304+P340: Solunduğunda; Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deko Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.