

MIRZASTO

Metalik ve Sedef Gölge Efektli Dekoratif Kaplama

MIRZASTO, iç mekânlar için geliştirilmiş, kolay uygulanabilen ve kolay desen verilebilen macun kıvamında, metalik ve sedef gölge efektli dekoratif kaplamadır.



Uygulaması ve desen vermesi rahat olup kolay uygulanır.

Ürünün yapısı gereği, erken kuruma kaynaklı uygulama zorluğu yaşanmaz.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı



AMBALAJ: 5 KG



İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.



KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat
*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: San Deco Decoprimer



Tam kuruma süresi: 24 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Çelik Mala



RENKLENDİRME: Mirzasto Kartela - 32 Renk



KAT SAYISI: 1



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.



VOC:
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):
200 g/l (2010)
MIRZASTO: içerdiği maksimum: 45,9 g/l VOC

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 1,6-2,15 m²,
1 kg ile 0,95-1,25 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 460-620 ml ve 780-1060 gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Mirzasto, inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye uygulanmalıdır.

Mala ile yüzeye tek kat uygulanır. 1-2 m² alan uygulandıktan sonra ürün kurumadan çelik mala ya da plastik aparat ile çizgili veya düzensiz desenler oluşturulur.

4 saat bekledikten sonra düzensiz çıkıntıları yok etmek için (220/260) zımpara kâğıdı ile yüzey zımparalanır ve tozu alınır.

Ürün tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 4-5 saat sonra), kartelada seçilen renge göre ilk sıradaki Effect Finish rengi mala ile uygulanır. 2-3 saat bekledikten sonra ikinci sıradaki Effect Finish rengi de mala ile uygulanarak istenilen efekt verilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Dekpa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.