

OBIANTE

Doğal Kireç Esaslı ve Mineral Katkılı Dekoratif Kaplama

OBIANTE, doğal kireç esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve doğal minerallerin karışımından oluşan, iç cephelerde kullanılan dekoratif kaplama malzemesidir.



Kolay uygulanır, farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilmesini sağlar.

İçeriğindeki doğal kireç sayesinde bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.

Su buharı geçirgenliği sayesinde ürün nefes alma özelliğine sahiptir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: Kireç esaslı - su bazlı	AMBALAJ: 10 KG ; 20 KG
İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.	KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 5-6 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
ASTAR: San Deco Decoprimer	Tam kuruma süresi: 24 saat
UYGULAMA ARAÇLARI: Mala	RENKLENDİRME: -
KAT SAYISI: 1	VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010) OBIANTE: içerdiği maksimum: 43 g/l VOC
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 1 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 0,85-1,15 m²,
1 kg ile 0,5-0,7 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarf. 850-1150 ml ve 1400-2000 gr.

UYGULAMA ALANI

İç cephelerde her türlü duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Obiante, inceltme yapılmadan, homojen hale gelene kadar karıştırılarak yumuşatılmalıdır.

Ürün, mala ile istenilen kalınlıkta yüzeye tek kat uygulanır.

Doku verme işlemi, ürün henüz yaşken yapılır. 20 dakika sonra, ürün kendini çekmeye başlayınca çelik mala ile yüzey perdahlanarak düzeltilir. Yüzeydeki düzgünlüğü ve parlaklığı daha iyi sağlamak için ürünün üzerine temiz su püskürtülerek ürün yüzeyi mala ile iyice düzeltilir. 20 dakika sonra baskı uygulayarak parlatılır ve kurumaya bırakılır.

Farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilir. İstenilen görüntüye bağlı olarak, Obiante kuruduktan sonra dekoratif son kat ürünler yüzeye uygulanabilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

P403+P233: İyi havalandırılan yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P301+P330+P331: Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın. Kusturmayın.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P305+P351+P338: Gözlerde ise; Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.

P303+P361+P353: Cilt (veya saç) üzerinde ise; Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Cildinizi su ile durulayın (veya duş alın).

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P310: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 nolu telefonu veya doktoru / ... hekimi arayın.

P264: Elleçlemeden sonra ... iyice yıkayın

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P304+P340: Solunduğunda; Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.