

# SANDECO ART / SANDECO ART VELVET

## Metal Sedef Efektli ve Kuartz Kumlu Dekoratif Kaplama

SANDECO ART/VELVET; iç mekânlar için geliştirilmiş, içeriğindeki metalik pigmentler sayesinde altın ve gümüş sedef bitişli, grenli dekoratif kaplamadır.

SANDECO ART VELVET; SANDECO ART ürününe göre daha ince grenlidir.



Uygulaması kolaydır, rahatlıkla farklı desen ve dokular oluşturulabilir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı



AMBALAJ: 1 L ; 2,5 L ; 15 L



İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez



KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 4-5 saat  
\*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: San Deco Decoprimer



Tam kuruma süresi: 24 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Sandeco Art: Fırça,  
Sandeco Art Velvet: Fırça, mala



RENKLENDİRME: Sandeco Art Kartela - 55 Renk



KAT SAYISI: 1



VOC:  
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)  
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):  
200 g/l (2010)  
SANDECO ART: içerdiği maksimum: 36,5 g/l VOC  
SANDECO ART VELVET: içerdiği maksimum: 34 g/l VOC



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:  
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru  
yerde, direkt güneş ışığından korunarak  
+5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl  
saklanabilir.

SARFIYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 6,2-7,6 m<sup>2</sup>,  
1 kg ile 4,9-6,0 m<sup>2</sup> alan boyanır.  
1 m<sup>2</sup> alan için boya sarfiyatı 130-160 ml ve 165-205 gr.

## UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

## YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

## UYGULAMA

Sandeco Art/Sandeco Art Velvet, inceltme yapılmadan, homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye fırça ile tek kat uygulanmalıdır.

Ürün, yaş iken fırça yardımı ile dairesel veya düz hareketlerle istenilen görünüme uygun desenler oluşturulur.

Sandeco Art Velvet uygulaması, Sandeco Art ile aynı yöntemle yapılır, sadece son verilen desenin ardından ürün kurumaya geçmeden plastik spatula veya mala ile perdah verilir.

Ürünün standart uygulama yöntemi dışında, isteğe bağlı olarak farklı teknikler geliştirilebilir.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

## ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.  
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.